

# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

## Гидро-С 22 Армированная Ремонтная сухая смесь

ТУ 23.64.10-001-42415956-2018

Партия №

Дата отгрузки:

1. ОК смеси	<u>16,2</u>
2. Предел прочности, Мпа, при сжатии в возрасте:	
7 суток :	<u>29</u>
28 суток:	<u>60</u>
3. Прочность при изгибе, Мпа, в возрасте:	
7 суток:	<u>5.4</u>
28 суток:	<u>9.1</u>
4. Сроки схватывания, час начало, не ранее	<u>1,0</u>
окончание, не позднее	<u>6,0</u>
4. Водотвердое отношение	<u>0,13-0,15</u>
5. Водонепроницаемость, АТМ, не менее	<u>1</u>

Срок хранения со дня отгрузки 12 месяцев.

Хранить в сухом помещении в заводской не нарушенной упаковке!

Примечание: Рекомендуется влажный уход поверхности в течение 3-7 суток.

Начальник лаборатории



Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, д. 14