

# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

## Гидро-С 33 Быстротвердеющая безусадочная сухая смесь

ТУ 23.64.10-001-42415956-2018

Партия №

Дата отгрузки:

1. ОК смеси 16,2

2. Предел прочности, Мпа,  
при сжатии в возрасте:

7 суток: 27,2

28 суток: 48,1

3. Прочность при изгибе, Мпа,  
в возрасте:

7 суток: 5,2

28 суток: 6,4

4. Водотвердое отношение 0,12-0,13

5. Водонепроницаемость,  
АТМ, не менее 8,0

Срок хранения со дня отгрузки 12 месяцев.

Хранить в сухом помещении в заводской не нарушенной упаковке!

Примечание: Рекомендуется влажный уход поверхности в течение 7 суток.

Начальник лаборатории



Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, д. 14