

# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

## Гидро-С 66 Высокопрочная сухая смесь

ТУ 23.64.10-001-42415956-2018

Партия №

Дата отгрузки:

1. ОК смеси	<u>16.2</u>
2. Предел прочности, Мпа, при сжатии в возрасте:	
3 суток:	<u>32</u>
28 суток:	<u>67</u>
3. Прочность при изгибе, Мпа, в возрасте:	
3 суток:	<u>4.8</u>
28 суток:	<u>7.2</u>
4. Водотвердое отношение	<u>0.12-0.13</u>
5. Водонепроницаемость, Мпа, не менее	<u>1.0</u>

Срок хранения со дня отгрузки 12 месяцев.

Хранить в сухом помещении в заводской не нарушенной упаковке!

Примечание: Рекомендуется влажный уход поверхности в течение 7 суток.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_



Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, д. 14